

01_819BS



IMPROBOND
Drähte · Laserbedarf

819BS è un una lega di acciaio basso legata che unisce ottime proprietà di resistenza e durezza , con una buona stabilità dimensionale .

Suggerimenti : Lega molto conosciuta nel mercato francese

Composizione :

C 0,30 – 0,40%
Si 0,15 – 0,40%
Mn 0,30 – 0,60%
Cr 1,60 – 2,00%
Ni 3,50 – 4,20%
Mo 0,25 – 0,60%
Fe Resto

Specifica : 35NCD16 / 819BS

DILATAZIONE : 12 – 19 %
DUREZZA : 46 – 48 HRc

Per materiali base come : 35NCD16 / 819BS