

Per la saldatura laser di leghe che possono essere ricoperte da acciaio ad alta velocità (HSS), per di più adatto per superfici dure, parti di utensili e bordi delicati da rivestire . Raccomandazione: pre-riscaldamento fino a 50 ° C sotto la temperatura di rinvenimento del materiale di base.

Copmposizione:

| С | 1,00 |
|----|-------|
| Si | 0,30 |
| Mn | 0,30 |
| Cr | 4,00 |
| Ni | - |
| W | 1,80 |
| Мо | 8,30 |
| V | 1,90 |
| Fe | resto |

Specifica: 1.3348

Durezza: 58 - 62 HRc

Per materiali base :

1.3318, 1.3343, 1.3344, 1.3346, Acciai super rapidi, ASP, REX, CPM, S600.