

03_9400



IMPROBOND
Drähte . Laserbedarf

Per la saldatura laser di nichel, leghe di nichel e ghisa grigia, inoltre adatto per giunti misti di nichel e leghe di acciaio. Buone caratteristiche di resistenza a temperatura e alla corrosione.

Composizione :

C	0,02
Si	0,40
Mn	0,40
Cr	-
Ni	Basis
Mo	-
Ti	3,00
Fe	-
Resto	-

Caratteristiche Nr. 2.4155

Limite elastico	300 N/mm ²
Carico di rottura a trazione	450 N/mm ²
Dilatazione percentuale	25%

Per materiali base come :

Nickel, GG, Composti misti di Nickel , Acciaio .